

F.66



PMAJACK

application	<ul style="list-style-type: none"> industry, aviation, construction of vehicles and trains
material	<ul style="list-style-type: none"> polyamide PA 6.6
characteristics	<ul style="list-style-type: none"> high temperature stability for bundling and protection of electrical wires or cables self-extinguishing UL 94 V2 free from halogens
construction	according to DIN 65164 (part 1 and 2) strand 0,28 mm
coverage	> 90%
specifications	DIN 5510, UL-File E 125 619 NF F 16 101, NF F 16 102
colour	black, grey


Einsatzbereich	<ul style="list-style-type: none"> Industrie, Luftfahrt, Fahrzeug- und Bahnbau
Material	<ul style="list-style-type: none"> Polyamid PA 6.6
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> hohe Temperaturfestigkeit zur Bündelung und zum Schutz von elektrischen Leitungen oder Kabeln selbstverlöschend UL 94 V2 halogenfrei
Konstruktion	nach DIN 65164 (Teil 1 und 2) Monofil 0,28 mm
Bedeckungsgrad	> 90%
Spezifikationen	DIN 5510, UL-File E 125 619 NF F 16 101, NF F 16 102
Farbe	schwarz, grau


order no.	NW	construction	fits to termination	range of application	weight net	packing unit
black grey	Ø A mm	numb. x Ø mm		min. Ø mm max. Ø mm	kg/100 m	PU/m
Bestell-Nr.	NW	Aufbau	passend zu Endabschluss	Einsatzbereich	Gewicht netto	Verp.-Einheit
schwarz grau	Ø A mm	Anz. x Ø mm		min. Ø mm max. Ø mm	kg/100 m	VE/m
F.66.03SW F.66.03GR	03	40 x 0.28	-	2.0 5.0	0.3	100
F.66.04SW F.66.04GR	04	48 x 0.28	-	3.0 7.0	0.4	100
F.66.06SW F.66.06GR	06	72 x 0.28	SRER-06	5.0 8.0	0.6	100
F.66.08SW F.66.08GR	08	96 x 0.28	SRER-06	7.0 10.0	0.8	100
F.66.10SW F.66.10GR	10	120 x 0.28	SRER-06	9.0 13.0	1.0	50
F.66.12SW F.66.12GR	12	160 x 0.28	SRER-06	11.0 16.0	1.4	50
F.66.16SW F.66.16GR	16	192 x 0.28	SRER-16	15.0 21.0	1.7	50
F.66.20SW F.66.20GR	20	240 x 0.28	SRER-16	20.0 26.0	2.0	50
F.66.25SW F.66.25GR	25	280 x 0.28	SRER-21 / SRER-29	24.0 31.0	2.4	50
F.66.30SW F.66.30GR	30	384 x 0.28	SRER-21 / SRER-29	28.0 38.0	3.5	50
F.66.40SW F.66.40GR	40	480 x 0.28	SRER-29	38.0 49.0	4.2	50
F.66.50SW F.66.50GR	50	600 x 0.28	SREV-40 / SRER-50	48.0 65.0	5.1	50
F.66.70SW F.66.70GR	70	600 x 0.28	SREV-40 / SRER-50	48.0 85.0	4.9	50

Our customer service or local distribution partner will be pleased to help you concerning product availability and lead time
 Unser Kundendienst oder die lokale PMA-Vertretung gibt Ihnen über die Artikelverfügbarkeit und Lieferzeit gerne Auskunft

Code reference	Nr.-Schlüssel
F.66 = type F	Typ F
20 = NW	NW
SW = colour-black	Farbe schwarz
GR = colour-grey	Farbe grau

Dimensions Dimensionen





F.66



PMAJACK

properties		unit	value	test method
	<i>Eigenschaften</i>	<i>Einheit</i>	<i>Wert</i>	<i>Prüfmethode</i>
Thermal properties	Thermische Eigenschaften			
Temperature range	Temperaturbereich	°C	-55 ... +135	PMA-Norm DO 9.21-4510
Temperature range	Temperaturbereich	°C	-55 ... +125	UL
Short-term	Kurzzeitig	°C	+160 168 h	
Flame properties	Brandeigenschaften			
Free from halogens	Halogenfrei		yes / ja	DIN 53474
Flame class	Flammklasse		V2	UL 94
Flammability class	Brennbarkeitsklasse		S4	DIN 5510-2
Smoke emission class	Rauchentwicklungsklasse		SR2	DIN 5510-2
Drop-forming class	Tropfbarkeitsklasse		ST2	DIN 5510-2
I-classification for black	I-Klassifizierung für schwarz		I2	NF F 16-101 + 102
I-classification for grey	I-Klassifizierung für grau		I3	NF F 16-101 + 102
Smoke emission class for black	Rauchgasklassifizierung für schwarz		F3	NF F 16-101 + 102
Smoke emission class for grey	Rauchgasklassifizierung für grau		F2	NF F 16-101 + 102
Chemical properties	Chemische Eigenschaften			
please refer to catalogue PMAFIX/PMAFLEX or www.pma.ch	ersichtlich in PMAFIX/PMAFLEX- Katalog oder unter www.pma.ch			
Specific properties	Spezifische Eigenschaften			
Abrasion properties	Abriebeigenschaften		excellent hervorragend	
Content of delivery	Lieferumfang			
Braided hose	Geflechtschlauch			

In addition to the national and international standards which consider mainly material properties and general product performance, PMA applies its own internally developed standards when assessing the system suitability of cable protection products. The PMA standards are based on 30 years experience and allow a better assessment of whether a product is practically appropriate for a specific application.

Neben internationalen und nationalen Normen, die sich vor allem auf Materialeigenschaften und allgemeine Produkteigenschaften beziehen, wendet PMA ergänzend selbst definierte Werknormen zur Beurteilung der Systemeigenschaften von Kabelschutzprodukten an. Diese erlauben auf der Basis über 30 jähriger Erfahrungen eine bessere Beurteilung der praktischen Eignung eines Produktes für spezifische Anwendungen.

The specifications and instructions for our customers in this document reflect the product engineering level at the time of manufacturing. Please consider the valid data sheet release at a time. For questions please contact the PMA customer service. PMA AG accepts no liability for damages resulting from unprofessional installation or application or misuse for a purpose. This disclaimer also includes damages to third parties. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify PMA AG of detected faults. It is also the customer's responsibility to test the delivered product on its applicability for the intended purpose. PMA AG will accept no liability or responsibility for their products if a product or a PMA system is combined or used together with third-party products, i.e. products from other companies than PMA AG. Jurisdiction in all legal disputes concerning product liability have the courts of the canton of Zurich/Switzerland. Swiss law applies. For more information and the newest data sheet releases go to: www.pma.ch

Die in diesem Dokument für unsere Kunden enthaltenen Angaben und Instruktionen entsprechen dem neuesten Stand unserer Technik zum Zeitpunkt der Herstellung des Produktes. Es ist der jeweils gültige Datenblattstand zu berücksichtigen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den PMA-Kundendienst. Die PMA AG lehnt jede Haftung bei unsachgemässer Montage oder Verwendung sowie Zweckentfremdung des Produktes ab. Dieser Haftungsausschluss umfasst auch allfällige Drittschäden. Es obliegt dem Kunden, die gelieferte Ware zu prüfen und allfällig festgestellte Mängel sofort der PMA AG anzuzeigen. Es obliegt ferner dem Kunden, die Ware auf ihre Eignung zwecks einer spezifischen Anwendung zu überprüfen. Die PMA AG lehnt jegliche Haftung für ihre Produkte ab, wenn ein einzelnes Produkt oder ein PMA-System mit Fremdprodukten, d.h. Produkten anderer Unternehmungen kombiniert bzw. verwendet wird. Gerichtsstand für Streitigkeiten bezüglich Produkthaftung sind die Gerichte des Kantons Zürich/Schweiz. Es kommt Schweizer Recht zur Anwendung. Ergänzende Informationen und neueste Datenblätter unter: www.pma.ch